

BIO-FOMO® 3

Huile de décoffrage à haute viscosité

**Biosourcé &
Biodégradable**

FICHE TECHNIQUE

BIO-FOMO® 3 est une huile de décoffrage biosourcée à viscosité supérieure qui a été développée pour répondre aux exigences futures en matière de respect de l'environnement dans une société sans composants fossile.

DESCRIPTION

BIO-FOMO® 3 est particulièrement adapté aux coffrages en matériaux poreux, comme le bois et le contreplaqué, ainsi qu'aux applications verticales. Le produit est recommandé pour des températures supérieures à +5 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Température minimal de fonctionnement	+5 °C
Viscosité à 40°C	27 mm ² /s
Point éclair	>100 °C
Teneur en biocarbone ¹	99 %
Classe de risque de l'eau allemande	WGK 1
Empreinte carbone ² (kg CO ₂ -eq/kg)	1,63
CO ₂ absorbé à l'origine	-4,77

COV³ 0 %

Facilement biodégradable⁴

COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

MODE D'EMPLOI

MATÉRIAU DE FORME

- Bois
- Acier
- Plastique
- Styromousse

Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. Épongez l'excès d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores.

1 litre couvre 30-50 m².

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et non classé selon CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Biosourcé et biodégradable

Enregistré dans le système suédois BASTA et produit recommandé chez Byggarubedömningen.

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et la manipulation



EMBALAGE

Nos emballages (5, 20, 25, 208, 1000 litres) sont fabriqués en plastique recyclé (PE). La livraison du produit sur place est également possible via la station-service BASECAMP®

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.



CN-nombre 3403 99 00 00



¹ASTM D6866 ²Empreinte carbone de la production du liquide (emballage non inclus) à la livraison (Cradle-to-Gate) basée sur une ACV vérifiée par un tiers selon la norme ISO 14040/14044. ³Composés organiques volatils en % en poids. ⁴Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours dans la section 301B de l'OCDE.